

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## PU TXT 1K AEROSOL

(ТУ 20.30.12-001-33118024-2020)

PU TXT 1K AEROSOL - аэрозольный продукт создан для реализации малярных работ по старым ЛКМ покрытиям и по черным/цветным металлам без предварительного грунтования с текстурными эффектами. Полиуретановую грунт-эмаль можно наносить по старым покрытиям: порошковая краска, кислотные грунты, полиуретан, акрил, винил, эпоксидные ЛКМ.



## REM-SYSTEM

**3 в 1** (ГРУНТ-ЭМАЛЬ-АНТИКОР)

**НЕ ТЕЧЕТ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ** (ТИКСОТРОПНАЯ ВЯЗКОСТЬ)

**100% ПОПАДАЕТ В ЦВЕТ** (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОЛЕРОВКА)

**ПРОЧНОСТЬ И ХИМСТОЙКОСТЬ** (ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОСНОВА)

**50 МКМ ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ** (ПОЛНОЦЕННАЯ АНТИКОР ЗАЩИТА )

**УФ ЗАЩИТА** (НЕ ВЫЦВЕТАЕТ НА СОЛНЦЕ)

**ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ** (ДЛЯ ПОРОШКОВЫХ И ЖИДКИХ ЛКМ)

**5 ЛЕТ** ( ГАРАНТИРОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ)

Подготовка поверхности	Fe, Старое ЛКП	Al, Zn, A2
	Шлифовать (P220-280)	Обезжирить (OIL CLEANER 1K AEROSOL)
Обезжирить (OIL CLEANER 1K AEROSOL)	Шлифовать (P220-280)	
	Обезжирить (OIL CLEANER 1K AEROSOL)	
Нанесение	 Грунт-эмаль очень густая с большим сухим остатком более 65%, поэтому перед началом работ требуется тщательно встряхнуть баллон не менее 2-х минут, пока металлический шарик внутри баллона не будет свободно перемещаться.	
	 Фасовка грунт-эмали в аэрозоль производилась через специальный клапан и для того, что бы густая эмаль равномерно выходила из сопла аэратора (колпачка) нужно перевернуть баллон и сделать 2-3 нажатия на колпачок для выхода густой фракции.	
	 Перед началом работ необходимо настроить поворотное сопла в аэраторе (колпачке) так, что бы эффективно тонко наносить грунт-эмаль. Сопло поворачивается на 360 градусов.	
	 Грунт-эмаль наносится равномерными движениями на расстоянии не менее 30 см. от поверхности так, что бы был доступ воздуха к покрытию. Полиуретановое покрытие берет влагу из воздуха и полимеризуется физически на воздухе. Грунт-эмаль не имеет сильного запаха, но необходимо проветриваемое помещение. Можно использовать как снаружи так и внутри помещений.	
	 После нанесения одного слоя грунт-эмали должно пройти минимум 15 минут, что бы можно было дотрагиваться до покрытия. Это минимальное время, за которое эмаль полимеризуется и на поверхность не прилипает пыль.	
	 Для того что бы остатки грунт-эмали в аэрозольном баллоне хранились до 5 лет, необходимо после работы перевернуть баллон и нажать 2-3 раза на колпачок. Газ пропелент прочистит клапан и сопла колпачка на длительный срок и для многократного использования баллона.	
<b>Межслойная сушка</b>	15 минут между слоями при 20 гр. С и влажности до 80%	
<b>Полимеризация</b>	через 24 часа 70% твердость, через 7 суток -100% твердость	
<b>Толщина слоя</b>	примерно 40-60 мкм	
<b>Степень глянца</b>	Gloss (глянец 80-90%), Matt (глянец 10-25%)	
<b>Цвета и эффекты</b>	RAL CLASSIC, шагрень или муар (мелкая)	
<b>Термостойкость</b>	Светлые цвета -140гр.С, темные цвета - до 200 гр.С	
<b>Объем баллона</b>	520мл (400мл продукта)	
<b>Расход средний</b>	Один слой на 1,5 кв метра (ярко желтые и красные цвета -1 кв.м)	
<b>Упаковка</b>	(6 x 400 мл) или (12 x 400 мл) картон	
<b>Транспортировка</b>	Любым видом транспорта (2 категория опасности)	
<b>Срок годности</b>	5 лет с момента производства, дата указана на основной этикетке	